

Fülldrahtelektrode Outershield T55-H, 1,6mm



Gasgeschützter, basischer Fülldraht in allen Positionen verschweißbar.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 260,25 €

ermäßigter Preis 197,10 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 234,55 €

Onlinepreis netto: 197,10 €

Preisnachlass-25,70 €

MwSt.: 37,45 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Gasgeschützter, basischer Fülldraht in allen Positionen verschweißbar. Gute Schweißbarkeit auch in PF. Ausgezeichnete mechanische Gütewerte (ISO-V>47 J bei -50° Celsius). Niedriger Wasserstoffgehalt (HDM<5ml/100g). Gleichbleibende Qualität bei optimaler Analyseneinstellung. Ausgezeichnete Drahtfördereigenschaften.

Normbezeichnung: DIN EN 758 T 46 3PM 1H5

AWS A5.20 E71T-1MJ-H4

MSG-Fülldraht gasgeschützt: Fülldrahtelektrode Outershield T55-H, 1,6mm

Zulassungen: TÜV, DB, ABS, BV, DNV, GL, LR

Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG

Grundwerkstoffe: Unlegierte Baustähle S185, S235, S275 , S355

Kesselbleche P235GH, P265GH, P295GH, P355GH

Rohrstähle L210, L240, L290, L360, L240NB, L290NB

L360NB, L360QB, L240MB, L290MB, L360MB, L415MB

L415NB, X42, X46, X52, X60, P235T1, P235T2, P275T1

P275T1, P275T2, P355N

Feinkornbaustähle S275, S355, S420, S275M, S275L

S355M, S355ML, S420M, S420ML

Schiffbaustähle A, B, D, E, A32-A36

Stahlguss GP240R

Richtanalyse: C Si Mn PSHDM

CO20,06% 0,20% 1,15%0,0150,010<5ml/100g

Ar+25%CO20,06% 0,35% 1,45%0,0150,010<5ml/100g

Mechanische Streckgrenze 500 (C1), 520 (M21) N/mm²

Richtwerte Zugfestigkeit: 560 (C1), 580 (M21) N/mm²

bei Raumtemperatur: Bruchdehnung: 27 %

Kerbschlagarbeit: 90 (C1), 100 (M21) J, -50° Celsius

Schweißstrom:130 - 390 A, G+

Schutzgas:CO2 oder Ar + 15-25% CO2, 15-25 l/min

Drahtspule: B300, 15 kg (Adapter 12,1,12,000 oder 12,1,12,003)

Mengeneinheit: 1 Spule

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.